

henelit -ROMANIA

RS-M DECKLACK - fisa tehnica

Descriere produs

Email de finisaj pe baza de rasina alchidica, fara pigmenti pe baza de plumb sau crom. Datorita rezistentei sale la intemperii si substante chimice, se recomanda si la utilizarea ca vopsea de finisaj monocomponenta, de exterior si interior, chiar si in medii cu agresivitate medie.

Date tehnice

Culoare:	conform RAL
Substanta uscata: masa %	55+5 in functie de culoare
Viscozitate DIN 53211:	tixotrop
Densitate: kg/dm ³	1,15-1,25 in functie de culoare
Gradul de acoperire teoretica:	10m ² /kg/40µm
Necesar teoretic specific:	0,10 kg/m ²
Rezistenta termica:	aprox. 100°C caldura uscata

Recomandari de utilizare

Pregatirea suprafetei suport: suprafata grunduita sau acoperita cu strat intermediar de vopsea sa fie uscata, fara praf si grasimi

Aplicare: pulverizare cu aer, pulverizare airless, cu pensula
Diluare: 5-15% recomandat de producator: Verdunnung 73 diluat pana la viscozitatea de aplicare, sau produse romanesti : diluant D302, solvent nitro D509, diluant D506, diluant nitro 209

Conditii de utilizare: temperatura suprafetei suport sa fie cu minim 3°C deasupra temperaturii de condens iar temperatura aerului de minim 5°C.

Grosimea stratului recomandat : 40µm in interior, 80µm in exterior (se admite si intr-un singur strat)

Timp de uscare

in functie de grosimea stratului, conditiile de mediu si aerisire, timpul de uscare difera (ex. la 23°C si umiditate relativa 70% si strat de grosime de 40µm) timpul de uscare este:

pentru rezistenta la praf	30 min
pentru rezistenta la atingere	3 ore
la revopsire, uscat in totalitate	24 ore

Depozitare, termen de valabilitate

Depozitare in recipient original, fara defecte 1 an de la data fabricatiei.

Ambalaj: 35 kg